



Aleaciones

Improved properties for your profiles

Las grandes capacidades con las que cuenta Exlabesa a nivel de extrusión de aluminio, se reflejan en el amplio abanico de aleaciones con las que trabajamos de forma estándar y que se ponen a disposición de las necesidades que tienen los diferentes sectores industriales que atendemos como son: las energías, las infraestructuras, el naval, la automoción o el transporte.

1070A	5XXX	6060	6063	6101	6463	7020
3XXX	6005	6061	6082	6106	7003	

Diseño de aleaciones	Tipo de aleación	Templado	Espesor pared t mm	Resistencia a la tracción* (R _m MPa)	Límite elástico* (R _{p0,2} MPa)	A* %
1070A	AL 99,7(A)	F, H112	_	60	23	25
6005 6005A	Al SiMg Al SiMg(A)	T4 perfil abierto	≤25	180	90	15
		T6 perfil abierto	≤5 5 < t ≤ 10 10 < t ≤ 25	270 260 250	225 215 200	8 8 8
		T4 perfil hueco	≤10	180	90	15
		T6 perfil hueco	≤5 5 < <i>t</i> ≤ 15	255 250	215 200	8 8
6060	Al MgSi	T4	≤25	120	60	16
		T5	≤5 5 < <i>t</i> ≤ 25	160 140	120 100	8 8
		Т6	≤5 5 < <i>t</i> ≤ 25	190 170	150 140	8 8
6061	Al Mg1SiCu	T4	≤25	180	110	15
		Т6	≤5 5 < <i>t</i> ≤ 25	260 260	240 240	9 10
6063	Al MgO.7Si	T4	≤25	130	65	14
		Т5	≤10 10 < <i>t</i> ≤ 25	175 160	130 110	8 7
		Тб	≤10 10 < <i>t</i> ≤ 25	215 195	170 160	8 8
6082	Al Si1MgMn	T4	≤25	205	110	14
		T5 perfil abierto	≤ 5	270	230	8
		T6 perfil abierto	≤5 5 < <i>t</i> ≤ 25	290 310	250 260	8 10
		T5 perfil hueco	≤5	270	230	8
		T6 perfil hueco	≤5 5 < <i>t</i> ≤ 15	290 310	250 260	8 10
6101B	Al MgSi(B)	T6	≤15	215	160	8
6106	Al MgSiMn	T6	≤10	250	200	8

^{*}Valores mínimos según norma UNE-EN 755-2:2016.

16 Septiembre 2022 exlabesa.com 17